

# 물 성 표



내열 ABS	제 품 특 성
PRODUCT/ GRADE	내충격성, 강성, 유동성 등이 뛰어나고 내열성이 우수함
DAX-709	

Property	Test Method	Test condition	Unit	Result
SPECIFIC GRAVITY(비중)	ASTM D792			1.05
Mold Shrinkage (성형수축율)	ASTM D955		%	0.4~0.7
Melt Flow Rate(유동성)	ASTM D1238	200°C X 5kg	g/10min	0.3
		220°C X 10kg	g/10min	4.0
Tensile Strength(인장강도)	ASTM D638	50mm/min	kg/cm <sup>2</sup>	480
Tensile Modulus(인장탄성율)	ASTM D638	1mm/min	kg/cm <sup>2</sup>	22,700
Elongation at Yield(신율)	ASTM D638	50mm/min	%	25%
Flexural Strength(굴곡강도)	ASTM D790	15mm/min	kg/cm <sup>2</sup>	760
Flexural Modulus(굴곡 탄성율)	ASTM D790	15mm/min	kg/cm <sup>2</sup>	23,500
IZOD IMPACT(충격강도)	ASTM D256	1/4", 23°C	kg·cm/cm	15
		1/4", -30°C	kg·cm/cm	7
		1/8", 23°C	kg·cm/cm	15
		1/8", -30°C	kg·cm/cm	9
Rockwell hardness	ASTM D785	R-Scale		111
Heat Deflection Temperature (열변형 온도)	ASTM D648	18.6kg/cm <sup>2</sup> 1/4" (Annealed)	°C	107
		18.6kg/cm <sup>2</sup> 1/4" (Unannealed)	°C	112
		4.6kg/cm <sup>2</sup> 1/4" (Annealed)	°C	119
		4.6kg/cm <sup>2</sup> 1/4" (Unannealed)	°C	112
Vicat Softening Temp (annealed)(Vicat 연화점)	ASTM D1525	5kg/50°C/h	°C	110
Flammability(난연성)	UL94	1/8"	class	HB
Chatacteristics(특성)			Super High Heat Resistance (극초내열)	

DREAM Chem Co., Ltd



#121 SAMGYE-GIL CHEONGBUK-MYEON

PYEONGTAEK-SI GYEONGGI-DO 451-832 KOREA

[www.dreamchem.net](http://www.dreamchem.net)

Tel : 82-31-684-9002, Fax : 82-31-684-9022